Fioranese Cementine Black and White

B&W 1

B&W 2

B&W 3

B&W 4

B&W 5

B&W 1.1

B&W 2.1

B&W 3.1

B&W 4.1

B&W 5.1

200x200x10

N = naturale , matta

Sarjassa 12 erilaista tekstuuria

MIX

Suosittelemme B&W :n kanssa käytettäväksi mm. Fioranesen lattasarjoista seuraavia:

Urban Stone **Blend Conerete** **Conerete**

TEKNISET OMINAISUUDET

Fioranese Cementine Black & White V1 (mix V4)

Tekniset ominaisarvot	Testaus-menetelmä	SFS-EN 14411 vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Veden imukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	**0,12 %**
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	**≥ 44 N/mm²**
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	**stand. mukainen**
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-7	PEI lk./syklien lkm.	**PEI 4 (2100 sykliä)**
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		**Naturale R9 -**
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	stand.mukainen
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	GLA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	Min. lk.3	lk. 5

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12 erittäin karkea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1 minimaalinen
V2 vähäinen
V3 kohtalainen
V4 suuri

PEI 4 -luokan laattojen soveltuvuus julkisiin tiloihin:

6000 sykliä voidaan käyttää tiloissa, joissa on melko raskas kulutus. Näitä tiloja ovat mm. liiketilat, koulut ja hotellit, pois lukien ostoskeskusten- ja koulujen sisääntuloaulat.
2100 sykliä sopivat esim. hotellihuoneiden eteisiin ym. vastaaviin tiloihin sekä julkisten tilojen seiniin.

B&W mix B&W 4 Blend Conerete Gomma