

Produktinformationen

Seilo® Hämatitkörnung 0/6

Sortennummer 808208

Kornform kantig

werktypische Kornzusammensetzung

(Siebdurchgang in M.-%)

8,00 mm	100,00	%
6,30 mm	95,00	%
4,00 mm	75,00	%
3,15 mm	65,00	%
2,00 mm	46,00	%
1,00 mm	25,00	%
0,50 mm	14,00	%
0,250 mm	10,00	%
0,125 mm	7,00	%
0,063 mm	≤ 10,00	%

Typische chemische Analyse

Fe	ca.	65,00	%
SiO ₂	ca.	3,85	%
Al ₂ O ₃	ca.	1,50	%
P	ca.	0,04	%
S	ca.	0,02	%
H ₂ O	ca.	2,25	%

Physikalische Eigenschaften

Spez. Gewicht	ca.	4,6 - 4,9	g/cm ³
Schüttgewicht	ca.	2,6 - 2,7	g/cm ³

Verpackungsarten

lose
Big Bags

Anwendungsbereich

Strahlenschutzbeton
Schwerbeton
Kontergewichte
Ballastierungen

Die in diesem technischen Datenblatt genannten Daten und sonstige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür kann nicht übernommen werden. Die Angaben über dieses Produkt sind techn. Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des techn. Fortschritts oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.