



# CARRIERE DE PRECORBIN

110 Route du Mont Canel  
50810 PRECORBIN  
Tél. 02 33 77 19 19

# Fiche Technique de Produit

Date d'émission 15/10/25  
Fin de validité au 15/04/26

## 0/60 PRECORBIN - CARRIERE DE PRECORBIN

Référence : NF EN 13285 GNT1

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	Classe Granulaire		Norme											Code				
	0/63		EN 13285 Graves non traitées											GNT1				
	0.063 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	5 mm	8 mm	10 mm	16 mm	31.5 mm	45 mm	63 mm	80 mm	125 mm	VBS	MB	MDE	LA
VSI	2.0		5.0	9.0	16.0		22.0		35.0	55.0		80.0						
VSS	12.0		35.0	40.0	47.0		60.0		68.0	85.0		99.0		100.0	0.10	2.5	35	40

### Partie informative

Résultats de production - Du 04/03/2025 au 17/09/2025

	0.063 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	5 mm	8 mm	10 mm	16 mm	31.5 mm	45 mm	63 mm	80 mm	125 mm	VBS	MB	MDE	LA
Moyenne	8.8	18.4	23.0	27.6	34.9	38.1	44.9	48.4	58.2	76.0	85.1	93.7	99.0	100.0	0.06	2.13	34	28
Ecart-type	1.9	5.3	6.1	6.8	8.0	8.1	8.5	8.4	7.8	6.7	5.1	3.7	1.4	0	0.01	0.13	0	0
Maximum	10.7	25.4	30.9	36.4	45.3	48.5	55.3	58.5	66.6	82.7	89.6	96.5	100.0	100.0	0.07	2.25	34	28
Minimum	6.2	12.5	16.1	19.7	25.9	28.7	34.5	37.9	47.9	66.9	78.0	88.5	97.0	100.0	0.04	2.00	34	28
Xf+1.25*s	11.2	25.0	30.6	36.2	44.9	48.2	55.5	58.9	67.9	84.3	91.5	98.4	100.0	100.0	0.08	2.28	34	28
Xf-1.25*s	6.4	11.7	15.4	19.0	24.9	28.0	34.3	37.9	48.5	67.6	78.7	89.1	97.2	100.0	0.04	1.97	34	28

