



CARRIERE DE PRECORBIN

110 Route du Mont Canel
50810 PRECORBIN
Tél. 02 33 77 19 19

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 23/10/25
Fin de validité au 23/04/26

SABLE 0/6 PRECORBIN

Référence : NFP 18545-7 0/6

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire			Norme										Code			
0/6,3			Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242										b			
f	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.315 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	D/2 3.15 mm	4 mm	D 6.3 mm	1.4D 9 mm	10 mm	2D 12.5 mm	14 mm	16 mm	MB
VSI										85.0	98.0		100.0			
VSS										99.0						2.50
LI										85.0	98.0		100.0			
LS										99.0						2.50
Incertitude U										2	1					1
VSS+U										100.0						3.00
VSI-U										83.0	97.0					

Partie informative

Résultats de production - Du 16/04/2025 au 16/10/2025

	f	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.315 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	D/2 3.15 mm	4 mm	D 6.3 mm	1.4D 9 mm	10 mm	2D 12.5 mm	14 mm	16 mm	MB
Moyenne	10.12	9.6	11.2	13.8	14.7	18.6	31.8	47.7	60.3	69.0	91.2	99.2	99.5	100.0	100.0	100.0	1.80
Ecart-type	1.19	1.2	1.4	2.0	2.2	2.7	3.7	5.6	4.6	3.8	3.2	0.6	0.4	0	0	0	0.31
Maximum	11.72	11.2	12.7	16.4	17.6	21.9	36.1	55.4	66.4	74.2	95.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	2.20
Minimum	8.88	8.6	9.4	11.6	12.3	15.4	27.1	42.1	55.4	65.4	88.4	98.7	99.1	100.0	100.0	100.0	1.45
Xf+1.25*s	11.61	11.0	12.9	16.3	17.4	21.9	36.4	54.7	66.0	73.7	95.2	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	2.19
Xf-1.25*s	8.64	8.1	9.5	11.4	12.0	15.2	27.2	40.7	54.6	64.3	87.1	98.5	99.0	100.0	100.0	100.0	1.41

