

Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : Sable 0/2 mm
Péetrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé

Client : Contrôle interne

La teneur en chlorures solubles dans l'eau (NF EN 1744-1 Art.8 - 2013) est inférieure 0.01%.

Les essais physiques et chimiques datent du mois de décembre 2024.

Les essais LA et MDE sont réalisés sur la fraction 6.3/10 mm.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	2
---	---

2

NF P18-545 Article 8 - EN 13043

a

[illegible]

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	3.15	4	AS	CC	f	FM	MB	MVR	S	TMH	WA24	WS	Na2OEq	W
Maximum	18.5	19	23	29	31	36	46	67	97	100	100	100			16.5	2.70	1.56							2
Xf+1.25xEcart-types	15.6	17	21	27	30	34	44	66	97	100	100	100			15.6	2.65	1.31							2
Moyenne Xf	13.5	15	18	24	27	32	41	63	96	100	100	100	0.090	2.16	13.5	2.54	0.95	2.59	0.050		1.4	0.00	0.0136	1
Xf-1.25xEcart-types	11.4	13	16	21	24	29	36	60	96	99	100	100			11.4	2.44	0.59							0
Minimum	10.2	12	14	21	23	26	37	59	96	99	99	100			10.2	2.37	0.70							0
Ecart-type	1.66	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.6	0.4	0.3	0.2	0.1			1.70	0.090	0.289							0.7

