

**Kumart Oy
Nastola**

Teknos FR-palonsuojapintakäsittely

Lakatut puupohjaiset levyt, pintakäsitelty teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
- Puulevyn tiheys vähintään 338kg/m^3
- Puulevyn paksuus vähintään 8,0mm.
- Pohjalakkaus Teknosafe 2467:llä, levitys vähintään 180 g/m^2 märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintalakkaus Teknoclear Aqua 1331 -vesiohenteisella lakalla. Levitys enintään 110g/m^2 märkänä (lisäohentamattomana).

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)
- materiaalin tiheys vähintään 510kg/m^3
- paksuus vähintään 10,0mm

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään mekaanisesti ruuvaamalla taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(BMT/RFP/F15037/03)

Teknos FR-palonsuojapintakäsittely

Lakatut puupohjaiset levyt, pintakäsitelty teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
- Puulevyn tiheys vähintään 338kg/m³
- Puulevyn paksuus vähintään 8,0mm.
- Pohjalakkaus Teknosafe 2467 FR:llä, levitys vähintään 180 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)
- materiaalin tiheys vähintään 510kg/m³
- paksuus vähintään 10,0mm

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään mekaanisesti ruuvaamalla taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(BMT/RFP/F14090/09)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Maalatut puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
- Puulevyn tiheys vähintään 345kg/m³
- Puulevyn paksuus vähintään 12mm.
- Pohjamaalaus Tikkurila Fontefire WF, levitys vähintään 350 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintamalaus Tikkurila Akvi Top DS 25 levitys enintään 100g/m²

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K39/2017)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Maalatut puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
- Puulevyn tiheys vähintään 525kg/m³
- Puulevyn paksuus vähintään 12mm.
- Pohjamaalaus Tikkurila Fontefire WF, levitys vähintään 380 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintamaalaus Tikkurila Akvi Top FD 30-454-s levitys enintään 100g/m²

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K09/2016)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Maalatut puupohjaiset levyt, pintakäsittely teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulevyn perusluokka vähintään D-s2,d0
- Puulevyn tiheys vähintään 525kg/m³
- Puulevyn paksuus vähintään 12mm.
- Pohjamaalaus Tikkurila Fontefire WF, levitys vähintään 380 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintamaalaus Tikkurila Ultra Pro 709-s levitys enintään 100g/m²

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K10/2016)

Tikkurila-palonsuojapintakäsittely

Lakatut puupohjaiset levyt, pintakäsitelty teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulevyn tiheys vähintään 345kg/m³
- Puulevyn paksuus vähintään 9mm.
- Pohjalakkaus Tikkurila Fontefire WF Clear, levitys vähintään 200 g/m² märkänä (lisäohentamattomana)
- Pintalakkaus: ei sallittu

Asennetun levyn tausta:

- Taustalevy (luokka vähintään A1 tai A2-s1-d0)

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

Puulevyn paloluokitus: B-s1,d0

(K36/2019)

Nordtreat-palonsuojapintakäsittely

Pintakäsittellyt puupohjaiset CLT-levyt, pintakäsitelty teollisesti ja asennettu seuraavasti:

Tuote:

- Puulevymateriaali
- Puulaji kuusi
- CLT-seinäelementin paksuus 90 mm tai enemmän
- Puun tiheys luontaisen vaihtelun mukainen
- Palosuoja-aineen levitys:
 - 350g/m² tai enemmän NT Deco kappaleen etupinnalla
 - Sävytetty (kaikki sävyt), nestemuotoinen
 - Palosuojaan päälle ei mitään muuta pinnoitusta

Asennetun CLT-levyn tausta:

- Testaus tehty ilman taustalevyä ja siksi ei vaadita.

Kiinnitys:

- Pintalevy kiinnitetään taustalevyyn ilman ilmarakoa.

CLT-levyn paloluokitus: B-s1,d0

(K11/2020)