

Kokos Stroco BIO

Trittschallplatte latexiert



Bezeichnung	Stärke	Format cm	Platten/Bund	Preis CHF/m ²
T 10	10 mm	50 × 100	20 (1.6kg/m ²)	13.00
T15	15 / 12	50 × 100	20 (2.4 kg/m ²)	15.00
T 17	17 / 14	50 × 100	20 (2.7 kg/m ²)	17.00
T23	23/20	60 × 100	20 (3.68 kg/m ²)	19.00

TECHNISCHE DATEN

Trittschallverbesserungsmass bei 10 mm 20 dB

ANWENDUNG

· Massivdecke und Estrich nach ISO 717

CO₂ Wert 95 kWh/m³

Bezeichnung	Δ Lw	dyn. Steifigkeit
T 10	20	33.6
T 17	28	23.0

* auf Anfrage



Kokos Stroco BIO

Randstreifen, beidseitig latexiert

Stärke mm	Format	Preis CHF/lfm
10	10 cm × 5 lfm	2.50
10	15 cm × 5 lfm	3.00
10	20 cm × 5 lfm	3.50
15	8 cm × 100 cm	3.00

TECHNISCHE DATEN

Dämmwert 0.045 W/mK

Dichte 160 kg/m³

Brandkennziffer B2

ANWENDUNG

- Geeignet als Schalldämmung für Nass- und Trockenestriche sowie unter Lagerhölzern.
- Geeignet als Dämmstreifen für Lagerhölzern, Randstreifen bei Wandabschlüssen.

Kokos Stroco BIO

Dach- und Wandplatten



Bezeichnung	Stärke mm	Format cm	Platten/Bund	Preis CHF/m ²
DW 3	30	60 × 100	10	17.00
DW 4	40	60 × 100	7	21.00
DW 5	50	60 × 100	6	26.00
DW 6	60	60 × 100	5	30.00

TECHNISCHE DATEN

Dämmwert 0.042 W/mK

Dichte 100 kg/m³

Brandkennziffer B2

ANWENDUNG

Geeignet für Dach- und Wanddämmung.