



Hanf Combi Jute

Plattenformat 58 x 120 cm Holzbaumass Lagerware bis 160 mm

Art. Nummer	Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis CHF/m ²
HANFCJ0030	30	20	13.92	7.50
HANFCJ0040	40	15	10.44	9.40
HANFCJ0050	50	12	8.35	11.70
HANFCJ0060	60	10	6.96	13.80
HANFCJ0080580	80	8	5.57	18.40
HANFCJ0100	100	6	4.18	21.50
HANFCJ0120	120	5	3.48	25.60
HANFCJ0140	140	4	2.78	28.90
HANFCJ0160	160	4	2.78	32.90
HANFCJ0180	180	3	2.09	37.90
HANFCJ0200	200	3	2.09	41.90
HANFCJ0220	220	3	2.09	44.80

Sondermass ab 100 m²

TECHNISCHE DATEN

Plattenformate 58 x 120 / 62,5 x 120 / 84 x 120 cm

Rohdichte 35 – 40 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit λ 0.037 W/mK

spez. Wärmekapazität C-Wert 2300 J/kg K

längsbez. Strömungswiderstand 3.0 kPa s/m²

CO₂ Wert 48-67 kWh/m³

Zusammensetzung

62% Hanffasern

22 % Jute Fasern

8 % Polymere-Stützfaser PET

4 % Soda als Brandschutz / B2, normalentflammbar / Euroklasse E

Plattenformat 62,5 x 120 cm Trockenbaumass Lagerware

Art. Nummer	Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis CHF/m ²
HANFCJ0040625	40*	15	11.25	9.40
HANFCJ0060625	60	10	7.50	13.80
HANFCJ0080625	80*	8	6.00	18.40

* auf Anfrage / nicht an Lager

EIGENSCHAFTEN

· Bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit

· Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe Wärmespeicherkapazität

· Gutes Raumklima durch feuchtausgleichendes Verhalten

· Von Wohnmedizinerinnen und Baubiologen empfohlen



Thermo-Hanf Premium Plus BIO

Plattenformat 58 x 120 cm Holzbaumass - auf Anfrage, längere Lieferfristen



TECHNISCHE DATEN

Plattenformate 58 x 120 / 62,5 x 120 / 84 x 120 cm

Rohdichte 35 – 40 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit λ 0.0398 W/mK

spez. Wärmekapazität C-Wert 2300 J/kg K

längsbez. Strömungswiderstand 3.0 kPa s/m²

CO₂ Wert 48-67 kWh/m³

ZUSAMMENSETZUNG

85 - 90 % Hanffasern

8 - 10 % Biopolimere Stützfasern auf PLA Basis

2 - 5 % Soda als Brandschutz / B2

normalentflammbar / Euroklasse E

EIGENSCHAFTEN

· Bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit

· Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe

Wärmespeicherkapazität

· Gutes Raumklima durch feuchteausgleichendes

Verhalten

· Von Wohnmedizinern und Baubiologen empfohlen

Art. Nummer	Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis CHF/m ²
HANFHP0030	30	20	13.92	9.30
HANFHP0040	40	15	10.44	12.60
HANFHP0050	50	12	8.35	15.00
HANFHP0060	60	10	6.96	18.20
HANFHP0080	80	8	5.56	24.30
HANFHP0100	100	6	4.18	28.60
HANFHP0120	120	5	3.48	34.70
HANFHP0140	140	4	2.78	38.40
HANFHP0160	160	4	2.78	44.80
HANFHP013058	180	3	2.09	46.50
HANFHP0200	200	3	2.09	50.90
HANFHP0220	220	3	2.09	55.80

Sondermass auf Anfrage ab 100 m²

Plattenformat 62,5 x 120 cm Trockenbaumass - auf Anfrage

Art. Nummer	Stärke mm	Platten/Pack	m ² /Pack	Preis CHF/m ²
	40	15	11.25	12.60
	60	10	7.50	18.20
HANFHP0080625	80	8	6.00	24.30