# **Technisches Datenblatt**

# **THERMO HANF PREMIUM PLUS**

Die Dämmmatte aus Hanffasern und pflanzlichen Bindefasern





Bezeichnung				THERMO HANF PREMIUM PLUS													
Bauaufsichtliche Zulassung				ETA-05/0037													
Referenz-Nummer				130701-042-01													
Inhaltsstoffe				85 – 90% Hanffasern, 8 – 10% Bikofasern auf pflanzlicher Basis, 2 – 5% Soda als Brandschutz													
Maßabweichung	en																
Länge und Breite Prüfung nach EN 822:1994				Länge: ± 2 % Breite: ± 1,5 %													
Dicke Prüfung nach EN 823:1994				- 5 %/ - 5 mm und + 20 mm / + 20 % Entspricht T1 nach EN 13162:2008, Tabelle 1													
Rohdichte Prüfung nach EN 1602:1996				28 – 46 kg/m³													
Dimensionsstabilität Prüfung nach EN 1604:1996 (48h, 70 °C, 50% rel. Luftfeuchte)				Länge und Breite max. ± 1 % Dicke max 5 / + 10 %													
Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene Prüfung nach EN 1608:1996					> 2 x Eigengewicht												
Energieeinsparur	ng und Wärmeschut	Z															
Wärmeleitfähigkei																	
Grenzwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$				0,0396 W/(m•K) Kategorie II													
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D}$ (23,50)				0,04 W/(m•K) Kategorie II													
Wärmedurchlasswiderstand R [m²•K/W] bei Dicke [mm]				0,75 30	1,00 40	1,25 1 50	,50 60	2,00 80	2,50 100	3,00 120	3,50 140	4,00 160	4,50 180	5,00 200	5,50 220		
Spezifische Wärmekapazität c				2300 J/	(kg•K)												
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ Prüfung nach EN 12086:1997				1 bis 2													
Wasseraufnahme Prüfung nach EN 1609:1996, Verfahren A				$\leq 4.2 \text{ kg/m}^2$													
Schallschutz																	
Längenbez. Strömungswiderstand Prüfung nach EN 29053:1993				3,0 kPa•s/m²													
Schallabsorption	Nenndicke [mm]			allabsorp	allabsorptionsgrade α <sub>p</sub> berechnet nach EN ISO 11654  Bewertung nach EN ISO 11654												
		Oktavn	nittenfr	equenz f/Hz													
		125	250	500	1000	0 20	00	4000	Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_{_W}$				Schallabsorberklasse				
Prüfung nach EN ISO 354:2003 und EN ISO 11654:1997	40	0,20	0,45	0,70	0,85	5 0,9	90	0,95	0,70 (H)			С					
	160	0,85	1,00	1,00	1,00	) 1,(	00	1,00	1,00			A					
Brandschutz																	
Brandverhalten	B2, Klasse E nach EN 13501-1:2007																
Max. Einsatztemperatur [°C]					120 °C												
Hygiene, Gesund	heit und Umweltsch	utz															
Resistenz gegen Schimmelwachstum Prüfung entsprechend EAD, Anhang B				Bewertungsstufe 0 nach EN ISO 846:1997													
Lieferform				Matten													
Plattendicken				30 – 220 mm													
Standardmaße				Matten: 1200 x 625 mm 1200 x 580 mm (Holzbaumaß) 2400 x 1000 mm													
Sondermaße	Ab 40 Matten gleicher Breite (zwischen 40 cm und 120 cm) bieten wir Maßanfertigung ohne Aufpreis																



## **Technisches Datenblatt**

## THERMO HANF PREMIUM PLUS

Die Dämmmatte aus Hanffasern und pflanzlichen Bindefasern

### Beschreibung:

- bauaufsichtlich zugelassener Dämmstoff
- baubiologisch und ökologisch zertifiziert
- flexible, nicht druckbelastbare Matten aus langlebigen, robusten Hanffasern
- kompostierbar
- Bindefaser auf pflanzlicher Basis
- hergestellt im Thermobonding-Verfahren und 100 % Naturstrom

#### Eigenschaften:

- bester Wärmeschutz durch geringe Wärmeleitfähigkeit
- bester Hitzeschutz im Sommer durch sehr gute Wärmespeicherfähigkeit
- gute Schallschutzeigenschaften
- einfache Bearbeitung mit gängigen elektrischen Schneidwerkzeugen mit gegenläufigen Wellenschliffmessern oder dem THERMO NATUR - Dämmstoffmesser
- heimwerkergeeignet
- feuchteausgleichend durch hohe Sorptionsfähigkeit
- kein Nahrungsmittel für Nager und Insekten

### Anwendungsbereiche:

- Zwischensparrendämmung
- Aufsparrendämmung zwischen Hilfssparren
- Untersparrendämmung
- Dämmung von Holzbalkendecken,
- Dämmung von Außen- und Innenwänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Metallständerwänden
- Dämmung von Vorsatzschalen
- Außendämmung hinter Bekleidung

#### Allgemeine Hinweise:

- THERMO HANF PREMIUM PLUS ist trocken zu lagern und zu verarbeiten
- Auf der Längskante stehend lagern
- Der Einbau erfolgt fugenfrei und mit einem Einbau-Übermaß von 10-30~mm
- Die Gefache der thermischen Hülle nach Einbau des Dämmstoffes unverzüglich mit einer Dampfbremse schließen





