

VERNIS KN56 2:1 UHS FAST

DEFINITION

Vernis 2K à faible émission de COV, facile à appliquer avec un niveau de finition élevé. De plus, son séchage ultra rapide permet une optimisation des installations. Malgré sa vitesse de séchage, il est approprié aussi bien pour les réparations partielles que pour les véhicules complets, ce qui lui confère une excellente polyvalence. Si nécessaire, il peut être poli après 5 heures.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Acrylique 2K
Couleur:	Incolore
Poids spécifique:	1,0 kg/l à 20°C
Viscosité CF/4 :	18-19" à 20°C
Épaisseur du film sec:	50-60 microns (2 couches)
Rendement :	9 m ² /l (50 microns)
COV:	410 g/l Application 2004/42/EC - IIB(e)(840) 410 g/l
Extrait sec:	59 % Application

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Durcisseur lent
Durcisseur standard
Durcisseur rapide

		
T ^a (°C)	Durcisseur	Durcisseur
< 18	Rapide	Rapide
18 – 28	Standard - Rapide	Standard – Lent
> 28	Lent - Standard Max. 4 parties	

PREPARATION DE LA SURFACE

Appliquer le **VERNIS KN56 2 :1 UHS FAST** sur la base bicouche en respectant le temps d'évaporation recommandé par le fabricant.

VERNIS KN56 2:1 UHS FAST

PROPORTION DE MELANGE

SKN56	A + B			
Lent	100:50 volume		20°C	1,5 h
Standard	100:52 poids	2 : 1	18-19" F/4	1,5 h
Rapide				1 h

METHODE D'APPLICATION

	Ø mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	½ + 1	-
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

SECHAGE

20° C

60° C

IR Onde courte

Lent	20'	1h15'	2h	2h30'	5h
Standard	15'	1h	2h	2h30'	5h
Rapide	14'	45'	1h30'-1h45'	2h15'	5h

Lent	15'	
Standard	10'	
Rapide	5-10'	

		FLASH OFF	FULL BAKE
CLAIRS	4'	6'	
FONCÉS	3'	5'	
MÉTALLISÉS	4'	6'	

OBSERVATIONS

L'humidité altère les composants du vernis, il faut donc que les outils d'application soient parfaitement secs.

Fermer immédiatement l'emballage du durcisseur après son utilisation.

Avec une humidité relative supérieure à 70% et/ou à des températures inférieures à +10°C, il est recommandé de sécher à 50°C.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

VERNIS KN56 2:1 UHS FAST

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail telle que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an depuis sa date de fabrication.