

# SKILLCAR SKA1001 PRIMER 4:1

## DEFINITION

**SKILLCAR PRIMER 4 :1** est un apprêt acrylique bi-composant pour la réparation de carrosseries. Dans le développement du **SKILLCAR PRIMER 4 :1**, on a pris spécialement soin de deux aspects: sa qualité et sa facilité d'application à l'atelier.

Possède un pouvoir isolant optimal en plus d'une excellente adhérence sur les mastics, les apprêts et les peintures sèches convenablement poncées.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Acrylique 2 composants
Couleur:	ME0 - blanc, ME1 - gris clair, ME3 - gris moyen, ME6 – noir
Poids spécifique:	1,6 kg/l a 20°C

	Haut pouvoir garnissant	Isolant	Mouillé sur mouillé	
Epaisseur du film sec:	70-90 microns	50 microns	30 microns	Par couche
Extrait sec:	73%	64%	64%	Mélange d'application
VOC:	438 g/l ACRYLIC PRIMER 4:1 472 g/l	535 g/l	533 g/l	Mélange d'application 2004/42/EC - IIB(c1)(540)
Rendement:	9 m <sup>2</sup> /l	12 -18 m <sup>2</sup> /l	16 - 18 m <sup>2</sup> /l	Par couche

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Durcisseur lent  
Durcisseur standard  
Durcisseur rapide  
Diluant standard  
Additif pour apprêt mouillé sur mouillé

## PREPARATION DE LA SURFACE

PROCÉDÉ PONÇABLE		Mastics	Peintures OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	Degreaser	✓	✓	✓

# SKILLCAR SKA1001 PRIMER 4:1

PROCÉDÉ NON PONÇABLE		Mastics	Peintures OEM	Cataforesis
	P400		✓	✓
	Degreaser		✓	✓

## PROPORTION DE MELANGE

		Haut pouvoir garnissant		Isolant		Mouillé sur mouillé	
		Vol	Poids	Vol	Poids	Vol	Poids
	ACRYLIC PRIMER 4:1	4	100	4	100	3	100
	Durcisseur	1	15	1	15	1,5	30
	Additif pour aprêt mouillé sur mouillé	-	-	-	-	1	19
	Diluant standard	0 / 10%	0	1	14	-	-
	F/4 à 20°C	50"		19"		16"	
	Durcisseur lent	20' - 40' (*)		20' - 40'		20'	
	Durcisseur standard	20' - 40' (*)		20' - 40'		15'	
	Durcisseur rapide	15' - 35' (*)		15' - 35'		10'	

(\*) Données de pot life en ajoutant 5% de diluant.

# SKILLCAR SKA1001 PRIMER 4:1

## METHODE D'APPLICATION

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
	<b>HVLP</b>	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	1,3 - 1,4 mm
		2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
	<b>Couches</b>	2	2	1 - 2
	<b>20°C</b>	5'	5'	3'

## SECHAGE

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
	<b>20°C</b>	Durcisseur lent – Durcisseur standard	-	-
	Durcisseur lent	2 h	1,5 h	-
	Durcisseur standard	2 h	1,5 h	> 1 h *
	Durcisseur rapide	1,5 h	1 h	-
	<b>60°C</b>	Durcisseur lent – Durcisseur standard	30'	30'
	FLASH OFF	5'	5'	-
	FULL BAKE	7'	7'	-

(\*) Il peut être poncé après 15' à 20°C en cas de défauts superficiels

# SKILLCAR SKA1001 PRIMER 4:1

## PONÇAGE

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
 <b>ORBITE 3 - 5</b>	<b>INITIAL</b>	P360	P400	-
	<b>FINAL</b>	P600	P600	SANDING PAD MICROFINE
	<b>INITIAL</b>	P600	P600	-
	<b>FINAL</b>	P800	P800	P1000

## TABLE DES COULEURS

<i>Grey Choice</i>	<i>Couleurs</i>	<i>Proportion de mélange % poids</i>				<i>Finitions recommandés</i>
R1		100:0 (blanc:noir)	100:0:0 (blanc:gris moyen:noir)	-	-	Blanc Jaune Orange
R2		94:6 (blanc:noir)	90:10:0 (blanc:gris moyen:noir)	100:0 (gris clair:noir)	100:0:0 (gris clair:gris moyen:noir)	Rouge
R3		60:40 (blanc:noir)	0:100:0 (blanc:gris moyen:noir)	70:30 (gris clair:noir)	0:100:0 (gris clair:gris moyen:noir)	Vert, bleu et gris clairs Vert, bleu, rouge et gris métallisés clairs Jaune, beige, orange
R4		35:65 (blanc:noir)	0:60:40 (blanc:gris moyen:noir)	40:60 (gris clair:noir)	0:60:40 (gris clair:gris moyen:noir)	Vert, bleu et gris foncés Vert, bleu et gris métallisés foncés
R5		0:100 (blanc:noir)	0:0:100 (blanc:gris moyen:noir)	0:100 (gris clair:noir)	0:0:100 (gris clair:gris moyen:noir)	Noir Noir métallisé

## ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

## SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail telle que l'élimination des résidus.

# SKILLCAR SKA1001 PRIMER 4:1

## STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.  
Conserver entre +5°C et +30°C.

## GARANTIE

Un an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.